

Сертифікат якості

Пісок природний сіяний фр. 0-12

Підприємство-виробник: ТОВ «Розвадів будматеріали»

Адреса виробничих потужностей:

Львівська обл., Стрийський р-н, с. Розвадів, вул. Степана Бандери, 40

Партія	11/25
Вага, т	
Дата відвантаження	
Відвантажено з партії, т	
Назва споживача, № машини	

Фізико-механічні характеристики продукту

Назва залишку	Залишки, % по масі, на ситах							Пройшло через сито 0,16 (% по масі)
	10,0	5,0	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	
Частковий	1,48	3,62	2,60	2,99	7,49	13,20	61,28	12,44
Повний	-	-	2,60	5,59	13,08	26,28	87,56	-

№ п/п	Показник	Одиниці вимірювання	Значення параметру згідно лабораторних випробувань	Значення параметру згідно нормативних документів
1.	Вологість	%	3,80	Не регламентовано
2.	Модуль крупності	-	1,35	1,0-4,0
3.	Насипна щільність	кг/м³	1323	Не менше 1100
4.	Дійсна щільність	г/см³	2,64	2,0-2,8
5.	Вміст пиловидних та глинистих частинок	%	4,94	0-20
6.	Порожнистість	%	49,99	Не регламентовано
7.	Вміст глини у грудках	%	0,00	Не більше 0,25

Висновок:

Цей документ складено на основі протоколу випробувань № 5652 від 06.11.2025р. та №21881 від 01.10.2025р., що підтверджує відповідність сировини до вимог ДСТУ Б В.2.7-32-95 «Пісок щільний природний для будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і робіт. Технічні умови.» Випробування проведено за участі ТОВ «Інноваційно-технологічного центру «Ковальська», атестат про акредитацію відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 № 202279 згідно ДСТУ Б В.2.7-232:2010 Будівельні матеріали. Пісок для будівельних робіт. Методи випробування. Продукція сертифікована. Сертифікат відповідності №UA.IF.DS.1614 - 25 чинний до 03 серпня 2026р. Радіаційна безпека - згідно НРБУ-97: пісок відповідає I класу і може використовуватись для всіх видів будівельних робіт без обмежень.

Начальник лабораторії

ТОВ «Розвадів будматеріали»
вул. Степана Бандери 40,
с. Розвадів, Стрийський р-н,
Львівська область, 81634

Тустановська О.В.